

weberjoint flex

Joint souple pour support soumis à déformation



BVCert. 6190811



5 kg, 25 kg
7 couleurs disponibles.
Consulter le nuancier p.80

+ Produits

- Pour tous les supports contraignants
- Spécial plancher chauffant
- Utilisation en façade



3-12 mm
LARGEUR
JOINT



TOUS
PLANCHERS
CHAUFFANTS



45 min
DURÉE PRATIQUE
UTILISATION



12h
DÉLAI
SÈCHAGE



CIRCULABLE
APRÈS 24 H



Les normes et certifications :
NF DTU 52-1 / NF DTU 52-2 /
NF EN 13888



WEBER VOUS ACCOMPAGNE



Solution chantier :
La réalisation d'une isolation
acoustique sous carrelage p.92



Notre service :
weber color : choisir la couleur
du joint en 1 clic p.68



Nuanciers
p.80

EMPLOI

Domaine d'emploi

- réalisation de joints de carrelage et revêtement céramique dans les cas de supports contraignants
- murs et sols intérieurs, sols extérieurs
- tous planchers chauffants (eau chaude et PRE)

Limites d'emploi

- ne pas appliquer :
 - dans les locaux soumis à des nettoyages fréquents sous haute pression (≥ 80 bars) ou à des produits agressifs, détergents, acides... utiliser **weberpox easy** ou **weberjoint HR** selon les cas
 - dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser **weberpox easy**
 - en façade, sur des carreaux très poreux (terre cuite), utiliser **webercal joint** ou **parement grain fin**, sur pierre calcaire, utiliser **réparation de pierre**
 - pour éviter la mise en œuvre d'un joint de fractionnement utiliser **parement grain fin** ou **parement grain gros**

Recommandations

- gâcher par petites quantités, et procéder par petites surfaces
- le jointoiment des carreaux avec **weberjoint flex** nécessite un nettoyage immédiat et soigné
- un excès d'eau au gâchage et/ou lors de l'opération de nettoyage des joints et des carreaux peut générer une variation de teinte
- pour faciliter le nettoyage des carreaux, utiliser le protecteur **weberprim joint** avant l'application de **weberjoint flex** (procéder à un essai préalable)

Préparation du support et Application

Se reporter aux rubriques Préparation des supports et Application p.105

Infos pratiques

- **Conservation :** 1 an en 25 kg, 2 ans en 5 kg, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation :** 0,2 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm			
	33 x 33	40 x 40	45 x 45	60 x 60
3	0,3	0,3	0,25	0,2
5	0,5	0,4	0,4	0,3
8	0,8	0,7	0,7	0,5

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberklin antitache p.172
weberprim joint p.153

