

# webercol piscine

Colle améliorée spéciale piscine privative (C2 ET)

NOUVEAUTÉ  
WEBER



25 kg  
Blanc et gris perle

## + Produits

- Spéciale piscine : Neuf et Rénovation
- Pose de carreaux jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup> (1 m x 1 m) en piscine privative
- Utilisation possible en colle et joint



### Les normes et certifications :

NF EN 12004



## EMPLOI

### Domaine d'emploi

- pose de revêtement de carrelages, faïence, émaux et pâte de verre, en piscine et bassin privatif (vertical et horizontal) sur support neuf et rénovation
- en combinaison avec le système d'étanchéité **webertec superflex D2** et les principaux systèmes d'étanchéité du marché, à base de ciment

### Limites d'emploi

- ne pas appliquer :
  - sur supports spéciaux (métal, polyester...)
  - en piscines collectives

### Recommandations

- délai de remise en eau 7 jours après jointoiment
- ne pas trop appuyer lors du jointoiment afin de ne pas déplacer les carreaux
- éliminer la laitance résiduelle le lendemain après séchage du joint à l'aide d'un pad de nettoyage ou une taloche éponge

### Préparation des supports

- éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment
- éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (<3 mm)
- dépoussiérer
- sur supports ciment excessivement poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau
- en cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés jusqu'à 10 mm peuvent être réalisés avec **webercol piscine**
- sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage gros grain
- sur une ancienne peinture s'assurer de sa bonne adhérence (test de quadrillage) et de sa cohésion puis griffer la surface

### Infos pratiques

- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée
- en jointoiment : 0,5 à 1,4 kg/m<sup>2</sup> suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Carreaux	Taloche crantée	Consommation moyenne
≤ 500 cm <sup>2</sup>	dents carrées 9x9x9 mm	simple encollage : 5 kg/m <sup>2</sup>
> 500 cm <sup>2</sup> < 3 600 cm <sup>2</sup>	dents carrées 9x9x9 mm	double encollage : 6 kg/m <sup>2</sup>
> 3 600 cm <sup>2</sup>	dents demi-lune 20x8 mm	double encollage : 7 kg/m <sup>2</sup>

## APPLICATION

- gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent avec 6,5 l d'eau par sac de 25 kg, laisser reposer 5 minutes
  - appliquer **webercol piscine** sur le support, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du carreau et la planéité du support)
- procéder systématiquement à un double encollage en sols et murs pour les formats supérieurs à 500 cm<sup>2</sup>
  - mettre en place les carreaux
  - battre les carreaux (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle
  - éliminer les traces de **webercol piscine** sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application
  - jointement après 5 à 30 mn avec **webercol piscine** et après 24h avec du **weberjoint fin**. Pour des joints plus résistants aux agressions chimiques, utiliser **weberjoint HR** ou **weberepox easy**

LOCAUX	SUPPORTS	SURFACE MAXIMALE DU CARREAU en cm <sup>2</sup>
PISCINE ET BASSIN PRIVATIFS	- support neuf : enduit ciment, béton, mortier d'imperméabilisation ( <b>weberdry plus</b> , <b>webersys 824</b> ou <b>weberdry enduit</b> ) - système d'étanchéité liquide <b>webertec superflex® D2</b>	≥ 10 000
	- rénovation : ancien carrelage et pâte de verre ou ancienne peinture	> 2 000

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm<sup>2</sup>) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

### WEBER VOUS ACCOMPAGNE



**Solution chantier :**  
La réalisation d'une piscine  
p.100



**Notre service :**  
Mes services à portée de main  
p.1

